Palette export caoutchouc 140 × 108 × 20

1. IDENTIFICATION	
Désignation	Palette export caoutchouc 140 × 108 × 20
Usage	Export de balles de caoutchouc naturel
Essence	Hévéa ou teck

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions hors tout (L × l × H)	1400 × 1080 × 200 mm
Plancher	24 planches
Appuis	12 plots
Entrées de fourches	4 entrées
Chanfrein	Non
Assemblage	Clouage

3. TRAITEMENT, QUALITÉ ET MARQUAGE	
Traitement	Traitement thermique HT selon la norme NIMP 15 (ISPM 15) : 56 °C à cœur pendant 30 min minimum. Applicateur agréé, code CI-024-BNA
Qualité du bois	Bois neuf et sain, sans pourriture ni écorce ; nœuds non traversants ; fentes limitées ; aucune pièce cassée
Marquage	Marquage IPPC / NIMP 15 (CI-024-BNA – HT) sur 2 côtés opposés, visible, lisible et indélébile (palettes traitées) ; n° de lot pour la traçabilité

4. TOLÉRANCES DE FABRICATION	
Longueur et largeur hors tout	± 5 mm
Hauteur hors tout ; épaisseur des planches	± 3 mm ; ± 1 mm
Humidité du bois	10 à 15 % à la livraison (contrôle à l'humidimètre)
Clouage	Aucune pointe saillante

5. PERSONNALISATION	
Sur mesure	Dimensions, essence, nombre de planches, chanfrein et marquage adaptables au cahier des charges du client
Contact	Devis sur demande via www.transchainesbois.com